MC-Color Centurion

Pintura látex ideal para exteriores e interiores

Descripción

Pintura látex formulado con polímeros acrílicos para exteriores e interiores.

Áreas de Aplicación

- Zonas interiores o exteriores
- Fachadas
- Superficies de concreto, madera y paredes de fibrocemento
- Para superficies galvanizadas, con previo tratamiento químico.

Ventajas

- Proporciona un acabado mate.
- Dilución entre un 30% a 50% de agua.
- Protege la superficie contra la acción de la lluvia.

Datos Técnicos

Características	Valor	Observaciones
Dilución	30 a 50%	Dilución con agua
Consumo	4-6 m^2/L	3 manos
Repintado	3 horas	
Condiciones de aplicación	≥ 8 ≤ 35 °C	Temperatura del aire y del sustrato
	≥ 15 ≤ 25 °C	Temperatura material
	≤ 85%	Humedad relativa
	≤ 6%	Humedad del sustrato
	T + 3 °C	Por encima del punto de rocío

Datos del Producto

Tipo de producto	Pintura látex
Estado	Líquido
Color	De acuerdo a solicitud.
Almacenamiento	Mantener en un lugar cubierto, fresco, seco, alejado de temperaturas extremas o fuentes de calor, en los paquetes originales, separados y sellados.
Validez	15 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado en baldes sin abrir
Embalaje	Galón de 3,6 Lts Baldes de 18 Lts

* Todos los datos técnicos se refieren a una temperatura de 23 ° C (+/- 2 ° C) y 60% (+/- 2%) de humedad relativa. Las altas temperaturas y la baja humedad se aceleran, mientras que las bajas temperaturas y la alta humedad ralentizan el tiempo de aplicación. Según la norma NBR 14082: 2004.

MC-Bauchemie Bolivia www.mc-bauchemie.com.bo
Of. central Santa Cruz: Av. Trompillo #573. Telf.: (591-3) 352 4484. Cel.: (591) 708 30281 / 704 04329.
Sucursal: Av Beni esquina Patujú. Telf.: (591-3) 341 8628.
Sucursal La Paz: Calle Batallón Colorados #42. Telf.: (591-2) 244 1475. Cel.: (591-2) 708 17079.
Sucursal Cochabamba: Calle España #649. Telf.: (591-4) 452 1328. Cel.: (591-4) 709 59040.

Método de Aplicación

Preparación del sustrato
El sustrato debe estar limpio y libre de partículas sueltas, polvo, aceites, lechada de cemento y otros contaminantes.

En caso de presentarse fisuras o grietas se debe realizar la limpieza de éstas con ayuda de un compresor de aire y repararlas con un sellante de poliuretano flexible MC Flex PU 25.

Para la aplicación, la superficie debe estar seca y libre de imperfecciones.

Mezcla
MC-Color Centurion se suministra listo para su uso y una vez abierto, se debe mezclar cuidadosamente hasta homogeneizar completamente antes de su aplicación. Recomendamos el uso de mezcladores mecánicos de baja velocidad.

Aplicación
MC-Color Centurion se puede aplicar con la ayuda de un rodillo o brocha. Se aplica a tres manos. Como recomendación para la aplicación se puede diluir con un 30 a 50% de agua.

Para superficies verticales se recomienda trabajar siempre de abajo hacia arriba.

Consumo
4 – 6 m^2/L a tres manos de aplicación. Para determinar el consumo exacto recomendamos realizar pruebas en el sitio de aplicación.

Limpieza
La limpieza de equipos y herramientas debe realizarse con agua.

Seguridad
Siempre verifique la información de seguridad en las etiquetas del empaque.

Nota Legal: La información contenida en esta Ficha Técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y conocimiento, y puede variar según las características de cada proyecto y las condiciones locales de aplicación del producto. Las recomendaciones verbales distintas de las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie.
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del Producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de aplicación contenidas en esta Ficha Técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten las fechas de vencimiento del producto. Si el Cliente almacena, manipula o aplica el Producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta Ficha Técnica, asumirá toda y cualquier responsabilidad por cualquier problema o daño.

Edición 001. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición para reemplazar esta.

MC-Bauchemie Bolivia www.mc-bauchemie.com.bo
Of. central Santa Cruz: Av. Trompillo #573. Telf.: (591-3) 352 4484. Cel.: (591) 708 30281 / 704 04329.
Sucursal: Av Beni esquina Patujú. Telf.: (591-3) 341 8628.
Sucursal La Paz: Calle Batallón Colorados #42. Telf.: (591-2) 244 1475. Cel.: (591-2) 708 17079.
Sucursal Cochabamba: Calle España #649. Telf.: (591-4) 452 1328. Cel.: (591-4) 709 59040.